



KM R-Fit インプラント

リフィット® デンタル

歯科治療時の操作性に優れた骨再生材料、
インプラント治療適応に

特徴

フレキシブルな操作性

湿潤時にスポンジのような弾力性を有しているため、患部に隙間なくフィットすることができます。
また、メスやハサミなどで容易に加工ができます。

自家骨類似の構造・組成

ナノレベルまで、自家骨の骨構造・組成に近づけました。

生体内での吸収置換性


生体内の骨リモデリングサイクルに取り込まれ、骨組織へ置換されます。

自家骨（同種骨）移植の補助 / 代替

骨移植の補助や代替材料として使用できます。



物理化学的特性



○組成

無機成分:ハイドロキシアパタイト(低結晶性)
有機成分:アテロコラーゲン(ブタ真皮由来I型コラーゲン)

○組成比 (重量比)



ハイドロキシアパタイト (HAp):約80wt%
コラーゲン (Col):約20wt%

○気孔率 約95%

○気孔径 100-500 μm

動物実験 (吸収置換性)

リフィット (医科向け:医療機器承認番号22400BZX00222000) 動物実験より。
ビーグル犬の大腿骨遠位にφ4×12mmの骨孔を作製、リフィットを埋植し、
組織学的観察 (HE染色) およびレントゲン観察を行った。



4週


リフィット内部へと細胞が侵入し、破骨細胞による材料の吸収および骨芽細胞の活性化に伴う骨形成が認められ、自家骨移植と同様に正常な骨リモデリングサイクルに取り込まれる材料であることがわかる。

26週

完全にリフィットは吸収され、自家骨組織と置き換わっていることが確認された。

□材料埋植部 ●骨髄細胞 >骨芽細胞
▼新生骨 ➡破骨細胞 ※材料

[レントゲン像]



リフィットは気孔率が約95%と高いため、撮影条件によってはX線を透過する場合がある。骨再生が進むにつれて骨様不透過像を呈する。

KM R-Fit インプラント

リフィット® デンタル



希望小売価格17,000円(税抜)



品名	KM R-FIT インプラント
寸法 (φ×Lmm)	φ11 ×12mm
内容量/箱	1個入
商品コード	BCDM00505

本品はハイドロキシアパタイト(低結晶性)とコラーゲン(ブタ真皮由来I型アテロコラーゲン)からなる多孔質体で、血液や生理食塩水などでの湿潤時にスポンジのような弾力性を有し、患部に隙間なくフィットすることができます。

●主要参考文献

- 1) Masanori Kikuchi et al, Self-organization mechanism in a bone-like hydroxyapatite/collagen nanocomposite synthesized in vitro and biological reaction in vivo. Biomaterials, 22(13), 1705-1711 (2001)
- 2) 小林尚俊 他, 骨組織再生とナノテクノロジー. バイオマテリアル生体材料, -22(6), 415-421(2004)
- 3) Shinichi Soto me et al, In Vivo Evaluation of Porous Hydroxyapatite/Collagen Composite as a Carrier of OP-1 in a Rabbit PLF Model Key Engineering Materials, (Volumes 309-331), Bioceramics 18, 977-980(2006)
- 4) Akio Tsuchiya et al, Effects of pore size and implant volume of porous hydroxyapatite/collagen (HAp/Col) on bone formation in a rabbit bone defect model. J Med Dent Sci, 55(1), 91-99(2008)
- 5) Hidetsugu Maehara et al, Repair of large osteochondral defects in rabbits using porous hydroxyapatite/collagen (HAp/Col) and fibroblast growth factor-2(FGF-2). J Orthop Res, 28(5), 161-167(2010)
- 6) Yuichi Kawasaki et al, Effects of gamma-ray irradiation on mechanical properties, osteoconductivity, and absorption of porous hydroxyapatite/collagen. J Biomed Mater Res B Appl Biomater, 92(1), 161-167(2010)
- 7) Yumi Sugata et al, Effects of the systemic administration of alendronate on bone formation in a porous hydroxyapatite/collagen composite and resorption by osteoclasts in a bone defect model in rabbits. J Bone Joint Surg Br. 93(4), 510-516(2011)
- 8) Masanori Kikuchi et al, Synthesis of Hydroxyapatite/Collagen Bone-Like Nanocomposite and Its Biological Reactions. Advances in Nanocomposites-Synthesis, Characterization and Industrial Applications, 181-194(2012)
- 9) 四宮謙一他, 第三相多施設共同無作為割付け並行群間比較試験: 自己組織化したハイドロキシアパタイト/コラーゲン複合体vsβ-リン酸三カルシウム. 整形外科63(9), 921-926 (2012)
- 10) 正岡智和他, 多孔質ハイドロキシアパタイト・コラーゲン複合体(HAp/Col)移植による骨欠損治療後の骨形成力学的特性の評価. 第27回日本整形外科学会基礎学術集会抄録(2012)
- 11) 上坂優子他, 多孔質ハイドロキシアパタイト・コラーゲン複合体のウサギ歴骨欠損モデルにおける骨形成・力学的強度の評価. 第32回整形外科バイオマテリアル研究会抄録(2012)
- 12) 望月直美, 骨再生に優れた次世代人工骨の開発と臨床応用-アパタイト/コラーゲン多孔体. 細胞45(1), 30-33 (2013)

【禁忌・禁止】

○使用方法 / 再使用禁止

○適用対象(患者)

次の症状がある患者には使用しないこと。

アナフィラキシーの既往のあるアレルギー患者または重度のアレルギー患者、
もしくは他のブタコラーゲン含有製剤に対するアレルギーのあることが知られている患者。

【使用目的又は効果】

1. 歯科領域の骨欠損(抜歯窩を含む)における骨再生

- ・骨腫瘍等、疾病の治療により生じた骨欠損
- ・骨折等、外傷により生じた骨欠損
- ・自家骨採取により生じた骨欠損

2. 歯科領域における自家骨(同種骨)移植の補助/代替

3. インプラント植立を前提とした骨再生

なお、荷重部では金属プレート等を併用して、直接本品に荷重が作用しないように配慮すること。

販売業者

京セラメディカル株式会社

本社 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 〒612-8450

Tel: 075-778-1982 Fax: 075-778-1983

<https://www.kyocera-medical.co.jp>

事業部サイト



finesia.world



デンタル製品ネット販売



デンタル製品ネット販売

www.kyocera-dental.com

札幌営業所 札幌市中央区北1条西3丁目3(札幌MNBビル10F) 〒060-0001

東京営業所 東京都港区三田3丁目5番19号(住友不動産東京三田ガーデンタワー23F) 〒108-0073

名古屋営業所 名古屋市中区丸の内3丁目20-17(KDX桜通ビル8F) 〒460-0002

(注) デンタル営業部のご連絡先窓口は東京営業所となります。

大阪営業所 大阪市淀川区宮原3丁目3-31(上村ニッセイビル9F) 〒532-0003

岡山営業所 岡山市北区磨屋町10-16(あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F) 〒700-0826

九州営業所 福岡市博多区博多駅東2丁目10-35(博多プライムイースト6F) 〒812-0013

Tel: 011-555-3288 Fax: 011-281-6525

Tel: 03-6364-5565 Fax: 03-6364-5560

Tel: 03-6364-5565 Fax: 03-6364-5560

Tel: 06-7178-1898 Fax: 06-6350-8157

Tel: 086-803-3625 Fax: 086-225-2289

Tel: 092-452-8148 Fax: 092-452-8177

医療機器承認番号: 30100BZX00096A02

一般的名称: 歯科用コラーゲン使用骨再生材料

高度管理医療機器 クラスIV

販売名: KM R-Fit インプラント

「リフィット」はHOYA Technosurgical株式会社の登録商標です。

© 2025 KYOCERA Medical Corporation 2_046 [D-230-2]

製造販売業者 HOYA Technosurgical 株式会社